

## Technické údaje

### WS 1547 S

Řada: RAC  
Kód výrobku: 1547S



Datum vytvoření: 14/09/2016  
Datum revize:

Strana 1 ze 2

## Popis

Rize zinkový ochranný nátěr Pure Zinc Protective Coating kombinuje vlastnosti antikorozi ochrany s lesklou povrchovou úpravou. WS 1547S je kombinací práškového zinku a velmi rychle schnoucích termoplastických akrylových pryskyřic, které jsou formulovány tak, aby vytvářely ochrannou, pružnou a lesklou povrchovou úpravu.

## Vlastnosti

- Velmi rychlé schnutí.
- Poskytuje vynikající odolnost vůči železným kovům, korozi a rzi.
- Galvanické vlastnosti zajišťují katodickou ochranu (povlak se stává anodou).
- Jedinečná kombinace flexibility a tvrdosti.
- Odolné vůči oxidaci, tvorbě povlaků a dlouhotrvající lesk.
- Dobrá přilnavost ke kovovým povrchům.
- Kombinuje galvanické provedení úpravy s výhodou použití aerosolu.
- Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla.
- Vysoká kryvost.
- Čistota zinku na suchém filmu 99,99 %.
- Obsah zinku na suchém filmu > 69 %.

## Použití

- Kovové konstrukce všeho druhu, kde je požadována vrstva čistého zinku.
- Domácí a zahradní technika a zemědělské stroje
- Stavební vybavení.
- Galvanizovaná ocel.
- Držitelé
- Svarové spoje.
- Trubky a upevňovací prvky.
- Pobřežní a námořní zařízení.
- Plastové povrchy.

## Pokyny k aplikaci

- Po uvolnění kuličky aerosol protřepávat po dobu nejméně jedné minuty.
- Pro dosažení optimálních výsledků naneste na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Odstraňte rez a usazeniny ocelovým kartáčem. Aplikujte v tenkých a rovnoměrných vrstvách; lepší výsledky se získají s 2 tenkými vrstvami než 1 silnou. Další vrstvy lze aplikovat po 10 minutách.
- Jakmile je aplikace dokončena, vyčistěte ventil stříkáním s nádržkou, dokud nevystupuje pouze plyn. V případě zablokování odstraňte difuzér a vyčistěte otvor tenkým drátem.
- Neaplikujte na zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Podmínky použití: Minimální teplota okolí 8 °C, Teplota povrchu mezi 5-40 °C, Maximální vlhkost vzduchu 85 %.



**WhaleSpray**  
Spray everything

[www.whalespray.com](http://www.whalespray.com)  
P.I. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24  
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona  
Tel. 900 15 20 40 · Fax 902 15 20 45

Signos en:  

 Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001  
Company certified ISO 9001-ISO 14001

# WhaleSpray

## Technické údaje

### WS 1547S

Řada: RAC  
Kód výrobku: 1547S

Datum vytvoření:  
14/09/2016  
Datum revize:

Strana 2 ze 2

#### Technické údaje

Vzhled

Typ pryskyřice

Typ pigmentu

Měrná hmotnost (při 20°C)

Bod vzplanutí (rozpouštědla)

Sušení: Na dotyk ( ASTM-1640 ISO 1517 )

Celkově ( ASTM-1640 ISO 1517 )

Tloušťka suché vrstvy:

Přilnavost (ASTM D-3359 ISO 2409)

Slaná mlha:

Teoretický výkon:

Ředidlo:

Další nátěr:

Odolnost filmu vůči horku:

Lesklý povrch

Termoplastický akrylát

Zinek (99,99% čistota)

0,694

-4°C

10 min

30 min

25 mikronová vrstva

3B

300h

2 m2 na 400ml nádobu

Butylacetát

Po 10 minutách

300-350°C

#### Plnění předpisů a výroba podle předpisů:

- REACH.
- CE (označeno na nádobě aerosolu značkou obrácené epsilon a e, podle FEA (Evropská federace výrobců aerosolů).
- ISO 3549.
- ASTM A780.

#### Forma

Nádoba rozprašovače (sprej) 400 ml, 12 jednotek/krabici



**WhaleSpray**  
Spray everything

[www.whalespray.com](http://www.whalespray.com)  
P.I. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24  
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona  
Tel. 900 15 20 40 · Fax 902 15 20 45

Síguenos en:  
  
Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001  
Company certified ISO 9001-ISO 14001