

WhaleSpray

Technické údaje

WS 1548 S

Řada: Kód 1
výrobku: 1548S00



Datum vytvoření: 02/11/2010
Datum revize: 14/09/2016
Strana: 1 z 2

Popis

Ochranný film z korozivzdorné oceli.

Jednosložkový nátěr s leskem korozivzdorné oceli. WS 1548 A je flexibilní ochranný film obsahující pigmenty korozivzdorné oceli.

Vlastnosti

- Dokonalá povrchová úprava pro svarové spoje v konstrukcích z korozivzdorné oceli.
- Poskytuje dlouhotrvající hermetický film.
- Jedinečná kombinace flexibility a tvrdosti.
- Velmi dobře drží na povrchu z korozivzdorné oceli.
- Neobsahuje olovo.
Rychleschnoucí.
- Aerosol používá hnací plyn LPG k dosažení řízeného nástřiku a vlastností filmu.

Použití

Retušování vybělené plochy z korozivzdorné oceli způsobené teplem (např. svařováním).

- Zabezpečovací zařízení
- Trubky a spoje.
- Kontejnery.
- Nábytek a vybavení pro domácnost a zahradu
- Stavba strojů a průmyslových vozidel.
- Konstrukce a kovové konstrukce.

Způsob aplikace

- Před použitím intenzivně protřepávejte aerosol po dobu nejméně 1 minuty, dokud není kulička uvolněna. Tento postup často opakujte při používání výrobku.
- K dosažení nejlepších výsledků naneste na čistý, odmaštěný a suchý povrch. Odstraňte rez a usazeniny ocelovým kartáčem.
- Aplikujte v tenkých a rovnoměrných vrstvách; lepší výsledky se získají s 2 tenkými vrstvami než 1 silnou. Další vrstvy lze aplikovat po 5 minutách.
- Po použití vyčistěte aerosolový ventil umístěním dna lahve vzhůru a stříkejte, dokud se nevypouští pouze plyn. V případě zablokování odstraňte difuzér a vyčistěte otvor tenkým drátem.
- Nepoužívejte na elektricky připojené zařízení.
- Bezpečnostní a hygienické listy (MSDS) podle EU 91/155/EEC a doplňky jsou k dispozici pro všechny produkty.



WhaleSpray
Spray everything

www.whalespray.com
Pl. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona
Tel. 900 15 20 40 · Fax 902 15 20 45

Siguemos etc.

 Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001
 Company certified ISO 9001-ISO 14001

WhaleSpray

Technické údaje

WS 1548 S

Řada: Kód 1
výrobku: 1548S00

Datum vytvoření: 02/11/2010
Datum revize: 14/09/2016
Strana: 2 z 2

Technická data

Vzhled	Lesklý vzhled korozivzdorné oceli
Konkrétní přitažlivost	1,0 gr/cm ³
Obsah pevných látek	30 ± 2%
Pigment	Prášek korozivzdorné oceli složen z: 17% Cr; 13% Ni; 2,25% Mo; 67,75% Fe.
Kryvost (40 µm suchý film)	2 m ² /aerosolu cca
Podmínky použití	
Minimální teplota prostředí	8°C
Minimální teplota povrchu	5 °C
Maximální vlhkost	85% RH
Doba schnutí	
Dotykem	10 minut
Celkové usušení	30 minut
Vlastnosti suchého filmu (40-60 µm)	
Přilnavost ke galvanizované oceli	0 B
Tepelná odolnost	cca 300 °C

POVAHA VÝROBKU
Aerosol



WhaleSpray
Spray everything

www.whalespray.com
Pl. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona
Tel. 900 15 20 40 · Fax 902 15 20 45

Segueix ens:

Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001
Company certified ISO 9001-ISO 14001